

**SALONI**

|                                                    |                                                     |                                  |                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>MODELE: Alma Antracita 43X43</b>                |                                                     |                                  |                              |
| <b>MARQUE:</b> SALONI                              |                                                     | <b>CODE:</b> KAY760              | <b>ÉDITION:</b> 1            |
| CLASSIFICATION (UNE-EN-14411): Grupo BIIa. Anexo J |                                                     | DECLARATION DE PERFORMANCE: 01DP |                              |
| <b>NORME</b>                                       | <b>CARACTERISTIQUES</b>                             |                                  | <b>RESULTATS DE L'ESSAIE</b> |
| <b>UNE-EN ISO 10545-3</b>                          | Absorption de l'eau                                 |                                  | 3,0% < E < 6,0%              |
| <b>UNE-EN ISO 10545-4</b>                          | Charge de rupture en flexion (N)                    |                                  | 1100                         |
| <b>UNE-EN ISO 10545-4</b>                          | Résistance a la flexion (N/mm <sup>2</sup> )        |                                  | 30                           |
| <b>UNE-EN ISO 10545-6</b>                          | Résistance à l'abrasion profonde (mm <sup>3</sup> ) |                                  |                              |
| <b>UNE-EN ISO 10545-7</b>                          | Résistance à l'abrasion                             |                                  | 3                            |
|                                                    | Clasee                                              |                                  |                              |
|                                                    | Étape                                               |                                  | 750 Rev.                     |
| <b>UNE-EN ISO 10545-9</b>                          | Résistance au choc thermique                        |                                  |                              |
| <b>UNE-EN ISO 10545-11</b>                         | Résistance au craquèlement                          |                                  | Respecte la norme            |
| <b>UNE-EN ISO 10545-12</b>                         | Résistance au gel                                   |                                  |                              |
| <b>UNE-EN ISO 10545-13</b>                         | Résistance à l'attaque chimique                     |                                  |                              |
|                                                    | Produit de nettoyage                                |                                  | A                            |
|                                                    | Additif de piscine                                  |                                  | A                            |
|                                                    | Acide Citrique                                      |                                  | LA                           |
|                                                    | Acide Lactique                                      |                                  | HA                           |
|                                                    | Acide Chlorhydrique concentration faible            |                                  | LA                           |
|                                                    | Acide Chlorhydrique concentration forte             |                                  | HA                           |
|                                                    | Potasse Caustique concentration faible              |                                  | LA                           |
|                                                    | Potasse Caustique concentration forte               |                                  | HA                           |
| <b>UNE-EN ISO 10545-14</b>                         | Résistance aux tâches                               |                                  |                              |
|                                                    | Oxyde de fer / Oxyde de chrome                      |                                  | Classe 5                     |
|                                                    | Iode en alcool                                      |                                  | Classe 5                     |
|                                                    | Huile                                               |                                  | Classe 5                     |
| <b>UNE-41901:2017 EX</b>                           | Résistance au glissement                            |                                  |                              |
| <b>Dimension (mm)</b>                              | 430x430                                             | <b>épaisseur (mm)</b>            | 8,5                          |
| <b>Classification par la qualité Saloni :</b>      |                                                     |                                  | D                            |

Ce document est à l'usage comercial et informatif. Saloni se réserve le droit de modifier ou d'éliminer toute information contenue.  
En cas de doute, veuillez vérifier les données de cette fiche technique avec l'usine.

Impression date: 23/04/2021



Cerámica Saloni S.A.U.

[www.saloni.com](http://www.saloni.com)

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Nº. 01DP

### 1.- Código de identificación única del producto tipo:

#### Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $3\% < Eb \leq 6\%$   
(Ceramic tiles, dust pressed with water absorption  $3\% < Eb \leq 6\%$ )

### 2.- Usos previstos:

#### Intended use/es:

Para suelos interiores y paredes interiores  
(For internal floor and wall)

### 3.- Fabricante:

#### Manufacturer:

Cerámica SALONI, SAU  
Ctra. Alcora, Km. 17  
12130 San Juan de Moró, Spain  
www.saloni.com

### 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

#### System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4  
System 4

### 5.- Norma armonizada:

#### Harmonised standard:

EN 14411:2016

### 6.- Organismo notificado:

#### Notified body/ies:

No aplica  
Not apply

### 7.- Prestaciones declaradas:

#### Declared performances:

| Características esenciales<br>(Essential characteristics)                                                   | Prestaciones<br>(Performance) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Reacción al fuego<br>(Reaction to fire)                                                                     | A1 <sub>FL</sub> / A1         |
| Emisión de sustancias peligrosas:<br>(Release of dangerous substance)<br>Cadmio (Cadmium)<br>Plomo (Lead)   | PND<br>PND                    |
| Fuerza de rotura<br>(Breaking strength)                                                                     | >1000 N                       |
| Deslizamiento (Slipperiness)                                                                                | PND                           |
| Propiedades táctiles (Tactility)                                                                            | PND                           |
| Adhesión para: Adhesivo cementoso tipo C1<br>(Bond strength/adhesion for: cementitious<br>adhesive type C1) | >0,5 N/mm <sup>2</sup>        |
| Durabilidad para: usos interiores<br>(Durability for internal use)                                          | Cumple (Pass)                 |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rafael Prats García

En/At San Juan de Moró el/on 22/02/2021

Firma/Signature

Cerámica Saloni SAU – Cra. Alcora Km. 17, 12130 San Juan de Moró (Castellón) – Tlf. 964 343434 – Fax 964 343476  
www.saloni.com - Apto. Correos 550, 12080 Castellón (España)

## CONSEILS DE POSE, DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE.

**Pour obtenir un résultat optimal dans la pose du produit céramique, il est indispensable de respecter les recommandations/indications de la Norme UNE 138002:2017. Dans ce document, nous en avons résumé quelques-unes.**

### 1.1. Avant la pose.

Avant la pose, vérifier que le produit céramique est conforme à la demande, en vérifiant le modèle, le format, la couleur, le ton et les calibres avant la pose. Les codes numériques et alphabétiques des calibres indiquent de possibles différences de tonalités et de mesures nominales entre les productions. Ne pas mélanger et installer du matériel si le ton et le calibre ne sont pas identiques.

**Manipulez les pièces avec précaution afin d'éviter les problèmes d'émoussage et de rayures, notamment dans les matériaux en pâte blanche, en porcelaine semi-polie ou polie. Protéger convenablement les carreaux posés en tant que revêtement de sol de la circulation du chantier jusqu'à la fin des travaux.**

### 1.2. Pendant la pose (Norme UNE 138002:2017).

Pour fixer les pièces, utiliser un ciment-colle de qualité et peigner à la fois le mur ou le sol et la pièce elle-même, en utilisant une taloche dentée de la bonne taille pour le format de la pièce. La pose d'emplâtre n'est pas recommandée. Il est également déconseillé d'utiliser des couches épaisses ou des chapes. La pose avec des mortiers traditionnels, utilisés pour des carreaux en pâte blanche ou rouge, ne garantit pas une bonne adhésion pour les carreaux en grès porcelainé. Pour garantir une bonne adhésion au support sur carreaux de grès porcelainé, l'utilisation de matériaux de collage et de jointoiement spécifiques est essentielle:

**Grès porcelainé : C2 (uniquement), Pâte blanche : C1 (uniquement).**

Dans les endroits où il est nécessaire de renforcer l'étanchéité, salles de bains, douches, toilettes, spas, etc. utiliser un mortier de jointoiement époxy spécial imperméable pour joints. Pour atteindre l'étanchéité entre le mur carrelé et la baignoire ou le bac à douche, il est recommandé d'utiliser un profilé en pvc spécifique à cet usage ou une application d'époxy ou de silicone spéciale d'étanchéité élastique et spécifique. Il convient d'utiliser des outils appropriés tels qu'une taloche dentée, un maillet et une truelle de jointoiement en caoutchouc.

**Pour une pose et un nivellement corrects du produit céramique, il faut utiliser un système de nivellement permettant la fixation et l'alignement des pièces, qui ne corrige pas la planimétrie déficiente du support ou les tolérances dimensionnelles du carreau de céramique.**

Ces systèmes sont développés pour favoriser une augmentation de la planéité finale du revêtement sur des pièces contiguës. Comme ils exercent une force sur les carreaux déjà posés, ils doivent être appliqués pendant la période d'ouverture (rectification ou retouche) indiquée par le fabricant de l'adhésif. Consultez ce point dans la fiche technique du produit. L'utilisation de systèmes de nivellement ne dispense pas de l'utilisation de croisillons pour les joints.

**L'utilisation de disques de protection est recommandée sur les bases de revêtement émaillées pour éviter d'endommager la surface lors du montage entre les bases ou lors du démontage du système. Pour une installation correcte des systèmes de nivellement, veuillez consulter le fabricant.**

Cette documentation est simplement informative et n'engage en rien le fabricant de céramique, car il s'agit de systèmes annexes et non liés à la céramique, dans le but d'aider l'installateur lors de la pose.

**Le joint entre pièces doit être effectué avec des croisillons. Ne pas utiliser de cales de nivellement pour établir la largeur du joint. L'installation sans joint (inférieure à 1,5 mm de joint entre pièces) n'est recommandée en aucun cas.**

Les côtés des pièces doivent être parfaitement propres avant de placer la pièce suivante. Les pièces doivent être parfaitement alignées pour maintenir la verticalité et l'horizontalité de tous les joints. **La pose décalée ou unie à 50 % n'est en aucun cas recommandée.**

Une seule installation est possible avec un joint uni à un maximum de 20 % pour les porcelaines et les Grès Pâte rouge de format rectangulaire.

**Les joints recommandés par Saloni sont :**

- 1,5 mm, revêtements rectifiés à l'intérieur.
- 2 mm, carreaux de sol rectifiés à l'intérieur.
- 2,5 mm, matériaux non rectifiés à l'intérieur, aussi bien revêtement de sol que revêtement de mur.
- À l'extérieur, le joint doit être supérieur à 3 mm, recommandé 5 mm.

Le joint doit être scellé avec un matériel de jointoiement de type « joint fin » sans agrégat. Les matériaux contenant du « noir de carbone » (joints noirs) ne doivent pas être utilisés. Pour les murs avec des angles internes, il est nécessaire de laisser 5 millimètres libres en raison de la dilatation possible des pièces. Il sera nécessaire de planifier et d'exécuter correctement des joints de périmètre de 5 mm dans les pièces de plus de 7 m<sup>2</sup>, et des joints de dilatation de 5 mm minimum tous les 20 à 40 m<sup>2</sup> de surface en extérieur et le double en intérieur.

### 1.3. Entretien.

Une fois le processus d'installation terminé, nous devons retirer l'excédent de matériau avant qu'il ne durcisse. Protéger convenablement les carreaux posés en tant que revêtement de sol de la circulation du chantier jusqu'à la fin des travaux. Procéder à un premier nettoyage avec des produits non abrasifs, adaptés au type de saleté à éliminer dans chaque cas (acide fluorhydrique et dérivés). **Pour le nettoyage d'entretien quotidien, de l'eau chaude et un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FilaCleaner.** Il faut utiliser une éponge propre pour nettoyer les pièces, ne pas utiliser de tampons à récureur ou d'autres matériaux qui pourraient endommager/rayer la surface du produit, en particulier sur des matériaux vernis, polis ou métallisés. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou excessivement acides. **Pour les produits antidérapants, il convient d'utiliser le produit de nettoyage approprié et une fréquence/intensité d'entretien adaptée en fonction des propriétés antidérapantes de la céramique installée et de la saleté à éliminer.**

**Recommandations pour les cas de fortes salissures et/ou de salissures incrustées: Produit à utiliser:**

**Ciment, chaux hydraulique, métaux striés, oxydes. DETERDEK**

**Déchets de joints en résine époxy. FILA CR10**

**Graisse, boissons, nourriture, colle, colorants, marqueurs, gouttes de peinture en plastique. FILA PS/87**

**Graffiti. FILA NOPAINT STAR**

**Cire de bougie, résines d'arbres, résidus de ruban adhésif. FILASOLV**

### 1.4. Autres considérations.

Il est recommandé de suivre les directives établies dans la « Norme UNE 138002:2017 Règles générales relatives à la pose de carreaux de céramiques fixés par l'adhérence » et de s'y référer en cas de réclamations en Espagne. L'installation du produit implique son acceptation, et par conséquent aucune réclamation du matériel installé dérivée de la non-conformité de ces prémisses ne sera admise. Il incombera au client final d'entretenir les produits pendant toute leur durée de vie utile, afin de garantir que les caractéristiques techniques des produits restent inchangées dans le temps au cours de leur utilisation.

**Le fabricant décline tout type de responsabilité concernant la pratique constructive du Système Céramique, si lors de l'installation du produit céramique les indications citées dans cette norme n'ont pas été suivies de manière adéquate.**

**IMPORTANT : À la fin de leur vie utile, les carreaux céramiques sont des déchets inertes. Pour leur gestion correcte, remettez-les à un gestionnaire de déchets agréé, favorisant son recyclage.**